

Impaextuco

El Impaextuco es un estucoplástico en polvo para exteriores de color blanco, diseñado para dar acabados en la construcción. Es un material base cemento, fabricado con minerales de alta pureza y aditivos de última tecnología, asegurando acabados finos, durables y resistentes a la intemperie con mayor economía.

Ventajas

El Impaextuco es un producto muy resistente, con alta dureza, de gran trabajabilidad, similar al estucoplástico; por ser un producto base cemento tiene alta compatibilidad a una gran variedad de sustratos. Es fácil de preparar y aplicar. Su color reduce el consumo de pintura.

Aunque es un producto diseñado para dar pulimento, permite hacer "llenos" o resanes en puntos específicos de su fachada. Se puede emparejar con codal para acabados completamente planos. Permite terminar en forma integral paredes, filos, carteras, cielos falsos y dilataciones sin usar otros productos.

Impaextuco le da rendimiento a su obra ya que comparado con un Estucoplastico, tiene menor tiempo de secado, lo que permite terminar su obra en menor tiempo y con menores costos, además de poder trabajar cómodamente en época de lluvias, pues el producto no se lava cuando llueve.

Aplicaciones

- El Impaextuco es el acabado perfecto para exteriores, es ideal sobre Rellenolisto de Exteriores de Impadoc o Morterolisto, revoques, repellos o pañetes. También puede ser aplicado sobre concretos vaciados y fibrocemento.
- Puede ser aplicado en zonas interiores sobre Rellenos Interiores de Impadoc o cualquier tipo de sustrato compatible con variación en el tiempo de secado dependiendo del grado de ventilación del ambiente de aplicación.

Características Técnicas

*Color: Blanco de apariencia brillante.

*Consumo: 1.2 -1.4 kg/m² por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de secado: 30 minutos para capas de pulimento (menor a 2 mm). Para capas más gruesas, 60 minutos o más dependiendo del espesor y las condiciones ambientales.

**Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.*

Presentación: Empaque de polipropileno laminado reforzado con liner por 25 kg.

Durabilidad: Seis (6) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Preparación y Aplicación

Hidrate la superficie del sustrato antes de aplicar el producto. Las capas a aplicar dependen del estado de la superficie.

Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies a aplicar. Use mascarilla para polvos durante su preparación.

Preparación y Aplicación

Por ser un producto base cemento requiere menor cantidad de agua para el amasado que el Estucolisto. Adicione primero el agua y luego el Impaextuco, mezcle muy bien con la mano enguantada hasta que haya una completa homogenización y obtenga una pasta con la consistencia adecuada según su aplicación. (Se sugiere para una buena aplicación adicionar entre 2.5 - 3 partes de Impaextuco por 1 parte de agua).

Para llenar, aplique el Impaextuco más consistente, con una llana metálica, extendiéndolo en capas verticales y horizontales de forma alternada, dejando endurecer lo suficiente la primera capa para aplicar fácilmente la segunda.

Entre capa y capa afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie.

Recomendaciones

Conserve el Impaextuco en un lugar seco y protegido de la humedad. Este producto almacenado en polvo es altamente sensible a la humedad y al agua.

No mezcle el Impaextuco con otra sustancia o producto, utilice solo agua potable, libre de contaminantes.

Deje secar el Impaextuco antes de aplicar la pintura, se debe liberar el agua para evitar formación de ampollas.

Limpie periódicamente las herramientas de trabajo.

La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta preparación y aplicación del producto, del estado de la superficie y del seguimiento de estas instrucciones.

El agua para la mezcla debe ser limpia, libre de ácidos, aceites, sales, materia orgánica u otra sustancia que pueda perjudicar las propiedades del Impaextuco.

No aplique el Impaextuco sobre superficies con humedades y no pegue sobre este baldosas ni enchapes de ningún tipo.

El Impaextuco no debe ser aplicado sobre pinturas y debe esperarse mínimo 24 horas para pintar.

El acabado liso del Impaextuco se da con la llana y no debe lijarse.

Si el material luego de preparado pierde manejabilidad en el recipiente, puede remezclar sin agregar agua y éste retoma su consistencia normal de aplicación.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Sylvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia.