

## Estucopanel en polvo Tiempo Extendido

El Estucopanel es una masilla en polvo de color blanco crema fabricado con aglomerantes, minerales y aditivos especiales, que le permiten un óptimo desempeño en sistemas de acabados para construcción liviana.

### **Ventajas**

El Estucopanel en polvo Tiempo Extendido es un producto versátil, de gran capacidad adherente, posee estabilidad volumétrica y adecuada permeabilidad a la humedad. Debido a su formulación, tiene un tiempo de secado extendido respecto al producto de línea, que aumenta la aplicabilidad en la obra y disminuye las pérdidas de material.

### **Aplicaciones**

- El Estucopanel en polvo es un producto desarrollado para usos en interiores, de fácil aplicación.
- Permite llenar y detallar hasta el acabado final por su mayor tiempo de aplicabilidad, obteniendo superficies planas y lisas.
- Para recubrimientos de paneles de yeso, y cartón yeso.
- Ofrece alta adherencia entre la cinta y las placas de panel yeso.
- Permite pegar efectivamente placas de panel yeso sobre diferentes sustratos, (revoque en seco o Sistema de Estampillado).

### **Características Técnicas**

\*Consumo: 1 kg/m<sup>2</sup> por milímetro de espesor, puede variar según el estado de la superficie de aplicación.

\*Tiempo de trabajo: Mínimo 40 minutos, en condiciones normales de ventilación y aplicación (23-25°C, HR 50-70%).

Tiempo de secado: 75 +/- 15 minutos en condiciones normales de ventilación y aplicación (23-25°C, HR 50-70%).

\*Color: Blanco Crema.

*\*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.*

**Presentación:** Empaque de polipropileno laminado reforzado con liner por 25 kg.

**Durabilidad:** Seis (6) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

### **Preparación y Aplicación**

Adicione Estucopanel en polvo al agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea de consistencia plástica. La pasta preparada tiene un tiempo útil de aproximadamente 40 minutos antes de comenzar su fraguado, medidos a partir de su mezcla con agua.

No mezcle el Estucopanel Tiempo Extendido en polvo, con otra sustancia o producto, utilice sólo agua potable (libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia y durabilidad del producto).

Para cubrir las juntas llene con suficiente Estucopanel en polvo la fisura, y retire el exceso de material con la espátula.

### ***Preparación y Aplicación***

Presione firmemente la cinta con una espátula ancha y retire la masilla sobrante raspándola y asentándola para eliminar también las burbujas de aire atrapadas y mejorar la adherencia.

Recubra la cinta aplicando Estucopanel en polvo, llenando con capas gruesas y esperando que seque cada capa lo suficiente para soportar la siguiente, hasta lograr el acabado final. Regularmente son suficientes de 2 a 3 capas, dependiendo de las condiciones de la aplicación.

Aunque el acabado se consigue con el alisado de la llana, se pueden corregir las imperfecciones con una lija fina antes de pintar, si es necesario y luego retire completamente el polvo formado. Con este producto se puede recubrir fácilmente toda la superficie del panel, para un acabado perfectamente nivelado.

### ***Recomendaciones***

Conserve el Estucopanel en polvo Tiempo Extendido en un lugar seco y protegido de la humedad.

Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 40 minutos tiempo en que se inicia su fraguado (evite rebatir), una vez se consuma lavar el recipiente con agua libre de impurezas.

Limpiar periódicamente con la espátula la llana y las otras herramientas.

La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto y del seguimiento de estas instrucciones.

El agua para la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.

### ***Asistencia Técnica***

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: [asistenciatecnica@impadoc.com](mailto:asistenciatecnica@impadoc.com)

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A., y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406  
e-mail: [ventas@impadoc.com](mailto:ventas@impadoc.com) - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 3571800  
e-mail: [ventasbogota@impadoc.com](mailto:ventasbogota@impadoc.com) - Sibaté - Colombia.