

Marmolina MG-60

La Marmolina MG-60 es un producto natural en polvo granulado, que está constituido químicamente por Carbonato de Calcio el cual se extrae de rocas calizas, procesado por vía seca y de uso industrial.

Ventajas

La Marmolina MG-60 es un producto de baja absorción de aceite y buenas características de dispersión, que lo hacen una excelente carga mineral general.

Aplicaciones

- Fabricación de texturizados para acabados arquitectónicos de fachadas.
- Fabricación de pisos y abrasivos.
- Como cargas en la industria de la construcción.
- En concentrado para animales.
- En la industria agrícola, como corrector de suelos ácidos para mejorar el pH.
- Como cargas en la industria de detergentes.

Características Técnicas

Propiedades Físicas

Presentación / textura: Material en polvo granulado.

Densidad aparente: 1.7 – 1.80 g/mL.

Humedad, a 105°C: 0.5% máx.

Color: Blanco crema a Blanco grisáceo.

Granulometría

Residuo en tamiz Malla 40 (425 micras): 1.0% máx.

Residuo en tamiz Malla 60 (250 micras): 3.0 ± 1.0%.

Residuo en tamiz Malla 100 (150 micras): 9.0% mín.

Propiedades Químicas

Calcio, como CaCO₃: 94.0% mín.

Magnesio, como MgCO₃: 2.0% máx.

Hierro total, como Fe₂O₃: 1.0% máx.

Silicio, como SiO₂: 2.0% máx.

Pérdidas por calcinación: 39.0% - 44.0%.

Presentación: Empaque de polipropileno laminado por 25 kg.

Durabilidad: Doce (12) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Recomendaciones

Debe guardarse en recintos cerrados y bajo techo para protegerlos de la humedad del ambiente y del piso, para lo cual debe almacenarse sobre estibas en su empaque original bien cerrado.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia.