

## Impatextura

El Impatextura es un estuco en polvo, cementicio de granulometría mixta y aditivos especiales que al mezclarse con agua forman un producto de color blanco muy trabajable, con alta resistencia, dureza y tiempo de trabajo prolongado.

### Ventajas

Tiene mayor tiempo abierto que los productos similares texturizados en polvo, lo que permite mayor maniobrabilidad.

Por su excelente adherencia y trabajabilidad permite variadas técnicas de aplicación con el mismo producto.

Su presentación en polvo le permite preparar la cantidad justa que necesita y utilizarlo en todo el tiempo de aplicación con la misma cremosidad.

Combina una alta resistencia mecánica por ser un producto cementicio con una gran trabajabilidad y adherencia.

Puede usarlo en ambientes interiores y exteriores, fachadas, techos, jardines, balcones, patios, etc.

### Aplicaciones

- Áreas Interiores y Exteriores.

### Características Técnicas

\*Color: Blanco.

\*Consumo: 2.7 - 2.9 kg/m<sup>2</sup>, depende del estado y nivel de la superficie.

Tiempo de secado: 60 minutos aprox. para una capa de aplicación. Depende del espesor, el grado de ventilación y las condiciones ambientales.

\*Tiempo Abierto: 60 minutos mínimo sin perder trabajabilidad.

\*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

**Presentación:** Empaque de polipropileno laminado reforzado con liner por 25 kg.

**Durabilidad:** Seis (6) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

### Preparación y Aplicación

Si la superficie ha estado expuesta al sol directamente o es altamente absorbente, debe hidratarse antes de aplicar el producto. Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies a aplicar. Limpie rastros de grasas o desmoldantes de la superficie, sí los hay. Use mascarilla para polvos durante su preparación.

Añada primero el agua y luego el Impatextura, mezcle muy bien con la mano enguantada hasta que haya una completa homogenización obteniendo una pasta con la consistencia adecuada según su aplicación. (Se sugiere para una buena aplicación adicionar 20 kg de Impatextura por 1 galón de agua).

Aplice el Impatextura sobre el sustrato con una llana metálica uniformemente, luego con el codal elimine el exceso de producto y nivele la capa, dejando endurecer lo necesario al tacto. Luego utilizando rodillo, plato o la herramienta adecuada, se trabaja el acabado según la técnica de texturizado deseada.

## Preparación y Aplicación

Afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie.

## Recomendaciones

Conserve el Impatextura en un lugar seco y protegido de la humedad. Siga las instrucciones de nuestro folleto de Almacenamiento de Productos.

No mezcle el producto con otra sustancia o producto, utilice solo agua potable, libre de contaminantes.

Deje secar el Impatextura antes de hacer cualquier evaluación de desempeño, por ser un producto cementicio desarrollara su resistencia con el tiempo, hasta 28 días.

Limpie periódicamente las herramientas de trabajo.

La calidad en el acabado final depende de la habilidad del aplicador y de la correcta preparación y aplicación del producto, del estado de la superficie y del seguimiento de estas instrucciones.

El agua para la mezcla debe ser limpia, libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar las propiedades del producto.

Si el material luego de preparado pierde manejabilidad en el recipiente, puede remezclar sin agregar agua y éste retoma su consistencia normal de aplicación.

## Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: [asistenciatecnica@impadoc.com](mailto:asistenciatecnica@impadoc.com)

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A., y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406  
e-mail: [ventas@impadoc.com](mailto:ventas@impadoc.com) - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Sylvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 3571800  
e-mail: [ventasbogota@impadoc.com](mailto:ventasbogota@impadoc.com) - Sibaté - Colombia.