

Estucobras

El Estucobras es un producto en polvo, diseñado para dar acabados en la construcción, compuesto por minerales de alta pureza y aditivos de última tecnología que le confieren al producto excelentes características para su óptimo desempeño y economía. Fabricado industrialmente para asegurar acabados finos y durables de mayor calidad.

Ventajas

El Estucobras tiene alta trabajabilidad, resistencia y adherencia, es fácil de preparar y aplicar, solo mezcle con agua y listo. Permite hacer resanes hasta de 1 cm sin fisurarse. Se puede emparejar con codal para acabados completamente planos y lisos.

Aplicaciones

- El Estucobras mejora el acabado final de sus áreas interiores y garantiza un óptimo desempeño en su obra.
- Puede aplicarse sobre Rellenolisto interior, Pañetelista o Morterolista de IMPADOC, placas de concreto vaciado in situ, bloques estriados o lisos de arcilla, bloques en concreto prensado, ladrillo tolete común revitado, revoques, repellos o pañetes, siempre en áreas interiores.

Características técnicas

* Consumo: 1.2 - 1.3 kg/m² por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 20 a 35 minutos en condiciones normales de humedad y temperatura (23-25°C, HR: 50-70%).

* Color: Blanco crema a blanco grisáceo.

* *Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.*

Presentación: Empaque de polipropileno laminado por 25 kg y 40 kg.

Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Preparación y aplicación

Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies a aplicar. Use mascarilla para polvos durante su preparación.

Adicione el Estucobras en polvo al agua de amasado, mezcle muy bien con la mano enguantada hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación.

Para llenar, aplique el Estucobras con una llana metálica, extendiéndolo en capas verticales y horizontales de forma alternada, dejando endurecer lo suficiente para dejar aplicar la siguiente capa.

Entre capa y capa afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie.

Para nivelar la superficie pase el codal fuertemente en forma horizontal y vertical para enrasar, después de cada capa.

Retire el material recogido en el codal y aplíquelo de nuevo con la llana en las depresiones marcadas, hasta rellenarlas y repase la superficie con el codal hasta que esté completamente nivelada.

Generalmente son suficientes (3) tres capas de Estucobras para un acabado satisfactorio.

Recomendaciones

Conserve el producto en un lugar seco y protegido de la humedad. Este producto es altamente sensible al agua.

Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 15 minutos, tiempo en que se inicia su fraguado (evite rebatir), una vez se consuma lavar el recipiente con agua libre de impurezas.

No mezcle el Estucobras con otra sustancia o producto, utilice solo agua potable, libre de contaminantes.

Deje secar el Estucobras antes de aplicar la pintura, 24 a 48 horas de ser necesario.

Limpiar periódicamente con la espátula, la llana y el codal.

La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto, del estado de la superficie y del seguimiento de estas instrucciones.

El agua para la mezcla deberá ser limpia, libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.

No aplique el Estucobras sobre superficies con humedades, baños, cocinas y no pegue sobre este baldosas ni enchapes de ningún tipo.

El Estucobras no debe ser aplicado sobre pinturas.

Las recomendaciones anteriores se fundamentan por la experiencia del fabricante y el diseño de la formulación, este queda exento de toda responsabilidad en las variaciones de las condiciones y formas de uso realizadas por el consumidor. El comportamiento del producto y el resultado final, dependerán del manejo dado por el usuario y el seguimiento estricto a las especificaciones del material y su aplicación.

Asistencia técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (601) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia