

Impatextura Acrílico

Es un estuco relleno de granulometría mixta con ligantes acrílicos en base acuosa de color blanco, que permite dar acabados texturizados con buena trabajabilidad, alta resistencia y dureza, diseñado para uso en ambientes interiores y exteriores.

Ventajas

- Fácil de aplicar, listo para usar.
- Por su gran blancura economiza el uso de pintura.
- Alta resistencia a la intemperie, es ideal para uso exterior.
- Su granulometría permite alta capacidad de llenado.
- Excelente trabajabilidad, lo que permite esparcir con facilidad.
- Presenta alta adherencia al sustrato.
- Baja contracción al secar.
- Bajo descuelgue, que permite mínimo desperdicio.
- Mayor rendimiento.
- Alto poder antiagrietamiento.

Aplicaciones

Como revestimiento en superficies verticales con el fin de decorarlas y protegerlas, esta fabricado para ser usado sobre superficies niveladas, en sustratos como: Rellenolisto o Morterolisto de Impadoc, repellos, fachadas, pañetes y superficies lisas de concreto.

Características técnicas

Los datos aquí consignados corresponden a temperaturas de 23-25°C, y humedad relativa de 50-70%; para temperaturas superiores o inferiores pueden presentarse variaciones que no afectan la calidad del producto.

Descripción: Estuco acrílico para dar texturizado en superficies niveladas.

Densidad en húmedo: 1.75 - 1.95 kg/L.

Acabado: Texturizado.

Color: Blanco.

Tiempo de secado: El secado entre capas se encuentra en el orden aproximado de 3 a 4 horas, según factores externos como vientos, temperatura y humedad.

Aspecto: Pasta viscosa.

Aplicación: Llana.

Limpieza de equipos: Agua potable.

Presentación: Cuñete de 25 kg, Galón de 5.6 kg, Balde de 14 kg, 1/4 de Galón (1.5 kg) y caja por 25 kg.

Durabilidad: Vida útil del producto en su empaque original 6 meses, bien cerrado.

Preparación y aplicación

- La superficie debe estar nivelada, limpia, estructuralmente firme, seca y libre de polvo y grasa, antes de aplicar Impatextura Acrílico.
- Para aplicar el producto verifique que el sustrato se encuentre en una temperatura entre 5°C a 35°C, en caso de temperaturas mayores, bajar la temperatura del sustrato humedeciendo la superficie con un rodillo y agua potable.
- Antes de usarlo, revuelva el Impatextura Acrílico hasta que el producto este homogéneo.
- Para la aplicación sobre superficies oscuras se debe preparar la superficie aplicando una base acrílica blanca y deje secar.
- Para extender el Impatextura Acrílico aplíquelo con llana metálica, luego retire el exceso de material con la llana metálica levemente inclinada para poder realizar el texturizado.
- Frote la aplicación con una llana de madera realizando movimientos de forma vertical, horizontal o circular, según sea la textura que se desee obtener.
- Finalmente asiente la aplicación con la llana metálica para dar un acabado uniforme.

IMPORTANTE: Producto NO tóxico.

Recomendaciones

1. Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y conservado en su empaque original bien cerrado, protegido de temperaturas extremas. No coloque a exposición del sol.
2. Una vez seca la aplicación de Impatextura acrílico, aplique pintura para mayor protección.
3. El Impatextura Acrílico no debe ser reenvasado o rendido, ya que por ser un producto base acuosa es sensible a la contaminación de hongos y bacterias. En el caso de la presentación en caja, este producto debe ser reenvasado evitando que el producto se contamine.
4. El producto no debe ser mezclado con ningún otro material ya que se altera la formulación y el desempeño de ésta.
5. Entre cada aplicación, debe asegurarse que el envase quede debidamente cerrado.
6. Se sugiere rotar existencias cada 90 días.

Las recomendaciones anteriores se fundamentan por la experiencia del fabricante y el diseño de la formulación, este queda exento de toda responsabilidad en las variaciones de las condiciones y formas de uso realizadas por el consumidor. El comportamiento del producto y el resultado final, dependerán del manejo dado por el usuario y el seguimiento estricto a las especificaciones del material y su aplicación.

Asistencia técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali - Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Sylvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (601) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia