

Impatextura acrílico

Es un estuco blanco de granulometría gruesa mixta, está elaborado con ligantes acrílicos en base acuosa, su composición permite lograr acabados texturizados con mayor relieve, ofrece una excelente trabajabilidad durante la aplicación, buena resistencia y dureza, diseñado para uso en ambientes interiores y exteriores.

Ventajas

- Fácil de aplicar, listo para usar.
- Por su gran blancura economiza el uso de pintura.
- Alta resistencia a la intemperie, es ideal para uso exterior.
- Excelente trabajabilidad, lo que permite esparcir con facilidad.
- Presenta buena adherencia al sustrato.
- Baja contracción al secar.

Aplicaciones

Como revestimiento en superficies verticales con el fin de decorarlas y protegerlas, está fabricado para ser usado sobre superficies niveladas, en sustratos como: Rellenolisto o Morterolisto de Impadoc, repellos, fachadas, pañetes y superficies lisas de concreto.

Características Técnicas

Los datos aquí consignados corresponden a pruebas realizadas a temperaturas de 23-25°C, y humedad relativa de 50-70%.

Color*	Blanco
Consumo*	3 kg/m ² . El consumo real depende del estado de nivelación de la superficie.
Aspecto	Pasta viscosa

Presentación	Tina 250 kg, cuñete de 25 kg, caja por 25 kg, balde de 14 kg y galón de 5.6 kg.
Densidad en húmedo	1.75 – 1.95 kg/L.
Tiempo de secado	El secado entre capas se encuentra en el orden aproximado de 3 a 4 horas, puede variar por factores externos como vientos, temperatura y humedad.
Aplicación	Llana, rodillo tradicional y rodillo texturizado.
Limpieza de equipos	Solo se realiza con agua potable.
Durabilidad	Vida útil del producto seis (6) meses, a partir de su fecha fabricación y en su empaque original sellado y protegido del sol, en sitios libres de humedad y excesivo calor (mayor a 40°C).

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

Preparación y aplicación

- La superficie debe estar nivelada, limpia, estructuralmente firme, seca y libre de polvo y grasa, antes de aplicar Impatextura Acrílico.
- Para aplicar el producto verifique que el sustrato se encuentre en una temperatura entre 5°C a 35°C, en caso de temperaturas mayores, bajar la temperatura del sustrato humedeciendo la superficie con un rodillo y agua potable.
- Antes de usarlo, mezclar el Impatextura Acrílico hasta que el producto este homogéneo.
- Para la aplicación sobre superficies oscuras, se debe preparar la superficie aplicando una base acrílica blanca y deje secar.
- Para extender el Impatextura Acrílico aplique con llana metálica, luego retire el exceso de material con la llana levemente inclinada hasta quedar una capa de máximo 2.5 mm para poder realizar el texturizado.
- Frote la aplicación con una llana de madera realizando movimientos de forma vertical, horizontal o circular, según sea la textura que se desee obtener.

Impatextura acrílico

- Finalmente asiente la aplicación con la llana metálica para dar un acabado uniforme.

IMPORTANTE: Producto NO tóxico.

Recomendaciones

1. Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y conservado en su empaque original bien cerrado, protegido de temperaturas extremas. No permita su exposición al sol o a fuentes de calor.
2. Una vez seca la aplicación de Impatextura Acrílico, aplique pintura para mayor protección.
3. El Impatextura Acrílico debe ser consumido en la mayor brevedad posible, ya que por ser un producto base acuosa es sensible a la contaminación de hongos y bacterias y a la pérdida de agua por evaporación.
4. El producto no debe ser mezclado con ningún otro material ya que se altera la formulación y su desempeño.
5. En cada aplicación, debe asegurarse que el envase quede debidamente cerrado.
6. Si se prevé lluvia durante la aplicación del producto o en las 8 horas siguientes, proteja el área de la lluvia durante las primeras 4 horas posteriores a la aplicación. En zonas con una humedad relativa (HR) superior al 70%, es indispensable cubrir el área con plásticos para resguardarla de la lluvia hasta por 12 horas después de la aplicación.
7. Revisar la hoja de seguridad para más información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

Las recomendaciones anteriores se fundamentan por la experiencia del fabricante y el diseño de la formulación, este queda exento de toda responsabilidad en las variaciones de las condiciones y formas de uso realizadas por el consumidor. El comportamiento del producto y el resultado final, dependerán del manejo dado por el usuario y el seguimiento estricto a las especificaciones del material y su aplicación.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico:

asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.