

Estucolisto Capa Fina

Estucolisto Capa Fina es un estuco en polvo diseñado para aplicación en capas de pulimento en interiores, fabricado con ligantes, agregados y aditivos de alta calidad que le brindan excelentes propiedades de trabajabilidad y adherencia, para uso sobre muros y cielos en obra gris.

Ventajas

- Listo para usar, fácil de aplicar.
- Alta economía, con calidad garantizada.
- Permite realizar capas de pulimento de máximo 1 mm de espesor sin perder su consistencia inicial.
- Presenta tiempos de trabajo óptimos que aumentan el rendimiento de mano de obra, sin provocar desperdicio de material.

Aplicaciones

Como estuco de pulimento, permite dar acabado final y optimiza su desempeño en obra. Puede aplicarse sobre Rellenolisto de interiores, Pañetolisto o Morterolisto de Impadoc, sobre rellenos, pañetes y morteros tradicionales, placas lisas de concreto vaciado in situ, siempre en interiores.

Características Técnicas

*Consumo: 1 - 1.3 kg/m² por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 50 a 70 minutos en condiciones normales de humedad y temperatura (23-25°C, 50-70% H;R).

*Tiempo de secado en capas de pulimento de máximo 1 mm de espesor: Mínimo 20 minutos en condiciones normales de humedad y temperatura (23-25°C, 50-70% H.R).

*Color: Blanco crema a blanco grisáceo.

**Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.*

Presentación: Empaque de polipropileno laminado por 25 kg.

Durabilidad: Tres (3) meses sin liner - seis (6) meses con liner, en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Preparación y aplicación

Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies a aplicar. Use mascarilla para polvos durante su preparación.

Adicione el polvo al agua de amasado, luego mezcle muy bien para evitar la formación de grumos con la mano enguantada o preferiblemente con espátula de tres pulgadas hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación. Para preparar cantidades mayores a 1/4 de cuñete, utilice un mezclador mecánico a baja revolución (máximo 400 rpm) y mezcle durante un máximo de 120 segundos hasta obtener una pasta uniforme.

Para la primera capa extienda el producto en capas horizontales o verticales, deje endurecer lo suficiente y luego aplique las siguientes capas de forma alternada, las capas deben obtener un espesor máximo de 1 mm. El espesor total máximo de la aplicación no debe sobrepasar los 5 mm.

Entre capa y capa afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie.

Generalmente son suficientes (4) cuatro capas de Estucolisto Capa Fina para un acabado satisfactorio.

El Estucolisto Capa Fina se puede utilizar para empastar sobre aplicaciones con más de 12 horas en su primera capa dando las cuatro capas de pulimento sin retraerse.

Recomendaciones

1. Conserve el producto en un lugar seco y protegido de la humedad. Este producto es altamente sensible al agua.
2. Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 25 minutos, tiempo en que se inicia su fraguado (evite rebatir), una vez se consuma lavar el recipiente con agua libre de impurezas.
3. No mezcle el Estucolisto Capa Fina con otra sustancia o producto, utilice solo agua potable, libre de contaminantes.
4. Deje secar el Estucolisto Capa Fina antes de aplicar la pintura, 24 a 48 horas de ser necesario.
5. Limpiar periódicamente con una espátula la llana.
6. La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto, del estado de la superficie y del seguimiento de estas instrucciones.
7. El agua para la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.
8. Para no afectar la adherencia del Estucolisto Capa Fina cuando se aplique sobre placas lisas de concreto, retire completamente los residuos de desmoldantes o grasas.
9. No aplique Estucolisto Capa Fina sobre superficies con humedades, baños, cocinas y no pegue sobre este baldosas ni enchapes de ningún tipo.
10. El Estucolisto Capa Fina no debe ser aplicado sobre pinturas.

Las recomendaciones anteriores se fundamentan por la experiencia del fabricante y el diseño de la formulación, este queda exento de toda responsabilidad en las variaciones de las condiciones y formas de uso realizadas por el consumidor. El comportamiento del producto y el resultado final, dependerán del manejo dado por el usuario y el seguimiento estricto a las especificaciones del material y su aplicación.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali - Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (601) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia