

Estuco Tradicional

Estuco Tradicional es un estuco en polvo para pulimento, mas suave y cremoso para dar acabados en ambientes interiores; fabricado con yeso, agregados y aditivos de alta calidad que le brindan excelente trabajabilidad y adherencia, para aplicación sobre muros y cielos.

Ventajas

Listo para usar, fácil de aplicar.

Alta economía, con calidad garantizada.

De color blanco al secar, lo que disminuye el consumo de pintura requerida.

Alta adherencia en el sustrato y excelente trabajabilidad al ser mezclado y aplicado.

Su gran plasticidad le permite trabajar más rápido.

Comparado con un estuco mezclado en obra, tiene más capacidad de llenado sin fisurarse y es mas blanco.

Sus tiempos en balde aumentan el rendimiento en aplicación sin provocar desperdicio de material.

Aplicaciones

Como estuco de pulimento, permite dar acabado final en áreas interiores y optimiza el trabajo en obra. Puede aplicarse sobre rellenos, pañetes, morteros y revoques nivelados, placas de concreto vaciado in situ, bloques lisos en concreto prensado, siempre en superficies interiores lo mas niveladas posible.

Características técnicas

*Consumo: 1 - 1.3 kg/m² por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 40 - 55 minutos en máximo 5 mm de espesor, en condiciones normales de humedad y temperatura (23-25°C, 50-70% HR)

*Color: Blanco crema a blanco grisáceo.

**Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.*

Presentación: Empaque de polipropileno laminado por 25 kg.

Durabilidad: Tres (3) meses sin liner - seis (6) meses con liner, en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Preparación y aplicación

Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies a aplicar. Use mascarilla para polvos durante su preparación.

Adicione el polvo al agua de amasado, mezcle muy bien con la mano enguantada hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación.

Para la primera capa aplique con llana metálica y extienda el producto en capas horizontales o verticales, deje endurecer lo suficiente y luego aplique las siguientes capas de forma alternada, las capas pueden obtener un espesor máximo de 5 mm. El espesor total de la aplicación no debe sobrepasar los 10 mm.

Entre capa y capa afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie.

Generalmente son suficientes (4) cuatro capas de Estuco Tradicional para un acabado satisfactorio.

Recomendaciones

1. Conserve el producto en un lugar seco y protegido de la humedad. Este producto es altamente sensible al agua.
2. Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 20 minutos, tiempo en que se inicia su fraguado (evite rebatir), una vez se consuma lavar el recipiente con agua libre de impurezas.
3. No mezcle el Estuco Tradicional con otra sustancia o producto, utilice solo agua potable, libre de contaminantes.
4. Deje secar el Estuco Tradicional antes de aplicar la pintura, 24 a 48 horas de ser necesario.
5. Limpiar periódicamente con la espátula la llana y el codal.
6. La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto, del estado de la superficie y del seguimiento de estas instrucciones.
7. El agua para la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.
8. No aplique sobre superficies con humedades, baños, cocinas y no pegue sobre baldosas ni enchapes de ningún tipo.
9. El Estuco Tradicional no debe ser aplicado sobre pinturas.

Las recomendaciones anteriores se fundamentan por la experiencia del fabricante y el diseño de la formulación, este queda exento de toda responsabilidad en las variaciones de las condiciones y formas de uso realizadas por el consumidor. El comportamiento del producto y el resultado final, dependerán del manejo dado por el usuario y el seguimiento estricto a las especificaciones del material y su aplicación.

Asistencia técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (601) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia