

Acrolán 50

Es una emulsión acuosa que contiene un copolímero acrílico estirenado con un contenido del 50% de sólidos, especialmente diseñado para promover y mejorar adherencia y cohesión en los sustratos tratados. Destaca por su alta compatibilidad con ligantes hidráulicos como cemento, yeso y cal y su excelente resistencia al agua.

Ventajas

- Promueve y mejora la aplicación de morteros sobre sustratos de cemento y cal.
- Facilita la creación de puentes de adherencia efectivos antes de aplicar pintura en cualquier superficie.
- Cubre la porosidad de los sustratos evitando patologías posteriores o defectos en aplicación de otros productos.
- Resistencia a la intemperie y pH alcalinos.
- Ideal como imprimante para muros y placas tanto interiores como exteriores evitando absorción de humedad y por tanto, ayuda a disminuir cambios en estabilidad dimensional.

Aplicaciones

Recomendado como imprimante en muros y placas tanto interiores como exteriores. Proporciona una preparación efectiva de superficies, promoviendo una adherencia y cohesión óptima asegurando una base uniforme y duradera para cualquier tipo de acabado posterior, pintura, estuco o cualquier otro recubrimiento.

Características Técnicas

Los datos aquí consignados corresponden a pruebas realizadas a temperaturas de 23-25°C, y humedad relativa de 50-70%.

Color*	Blanco
Consumo*	20-25 m ² /galón a 2 manos
Presentación	Envase 800 g, Galón 3.5 kg
Aspecto*	Líquido lechoso
Limpieza de equipos	Solo se realiza con agua potable.
Durabilidad	Vida útil del producto seis (6) meses, a partir de su fecha de fabricación y en su empaque original sellado y protegido del sol, a partir de su fecha fabricación, en sitios libres de humedad y excesivo calor (mayor a 40°C).

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

Preparación de la Superficie

- Antes de aplicar el Acrolán 50, es preferible que la superficie esté nivelada, limpia, estructuralmente firme, completamente seca y libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan comprometer la adherencia del producto.
- Para aplicar el producto verifique que el sustrato se encuentre en una temperatura entre 5°C a 35°C, en caso de temperaturas mayores, bajar la temperatura del sustrato humedeciendo la superficie con un rodillo y agua potable.

Preparación y Aplicación

- Antes de usarlo, mezclar el Acrolán 50 hasta que el producto este homogéneo.
- El producto puede ser aplicado con brocha o rodillo directamente sobre el sustrato, siguiendo estas instrucciones:
- Diluya el producto con agua entre un 20% y un 30%, según la porosidad de la superficie, para asegurar una mayor absorción del sustrato. Dejar secar durante aproximadamente 2 a 3 horas antes de aplicar la siguiente capa de producto, que se aplicará sin diluir.

IMPORTANTE: Producto NO tóxico.

Acrolán 50

Recomendaciones

1. Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y conservado en su empaque original bien cerrado, protegido de temperaturas extremas. No permita su exposición al sol o fuentes de calor.
2. El Acrolán 50 debe ser consumido en la mayor brevedad posible, ya que debido a su base acuosa es sensible a la contaminación de hongos y bacterias a pesar de la protección microbiológica en su fórmula, debe mantenerse herméticamente cerrado para evitar pérdida de agua por evaporación.
3. En cada aplicación, debe asegurarse que el envase quede debidamente cerrado.
4. Revisar la hoja de seguridad para más información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

Las recomendaciones anteriores se fundamentan por la experiencia del fabricante y el diseño de la formulación, este queda exento de toda responsabilidad en las variaciones de las condiciones y formas de uso realizadas por el consumidor. El comportamiento del producto y el resultado final, dependerán del manejo dado por el usuario y el seguimiento estricto a las especificaciones del material y su aplicación.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico:

asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.