

Impaboquilla Piscinas

Producto en polvo de color blanco modificado con polímeros, utilizado para emboquillar juntas de cerámica, porcelanato, mármol, piedra natural y granito. Ideal para usar como relleno de juntas sometidas a inmersión.

Ventajas

- Desarrollado bajo la norma NTC 6050-3, Clasificación tipo CG2.
- Producto listo para usar, sólo requiere mezclarse con agua.
- Presenta una mínima contracción al secar.
- Tiene excelente adherencia y flexibilidad.
- Presenta alta resistencia mecánica, resistencia a cambios térmicos y por humedad, ideal para soportar presión constante de agua.
- Buen rendimiento por su alta cremosidad, lo que permite fácil aplicación.
- Excelente trabajabilidad y capacidad de llenado.
- Repele el agua y sella la junta, por su baja absorción presenta características de barrera de agua.

Aplicaciones

Como relleno de juntas o dilataciones de 1 mm a 5 mm.

Para utilizar en interiores y exteriores.

Para utilizar en juntas sometidas a inmersión constante de zonas como piscinas, saunas, terrazas, jardines, pasillos a intemperie, etc.

Características Técnicas

Los datos aquí consignados corresponden a temperaturas de 23-25°C, y humedad relativa de 50-70%; para temperaturas superiores o inferiores pueden presentarse variaciones que no afectan la calidad del producto.

Color*	Blanco			
Consumo*	Dependiendo del tipo y nivel de la superficie, kg/m ²			
		Ancho de separación		
	Formato de enchape (cm)	1 mm	3 mm	5 mm
	10x10	0,4	1,2	2
	20x20	0,2	0,6	1
	30x30	0,13	0,4	0,66
Presentación	40x40	0,1	0,3	0,5
	60x60	0,05	0,15	0,25
	Empaque de polietileno por 5 kg.			
Durabilidad	Vida útil del producto seis (6) meses en su empaque original sellado y protegido del sol, a partir de su fecha fabricación, en sitios libres de humedad y excesivo calor (mayor a 40°C).			

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

Preparación y aplicación

Retire polvo, agua, contaminantes, partículas sueltas y los remanentes de adhesivo en la superficie de las baldosas y entre las juntas.

Adicione 3 partes de Impaboquilla Piscinas por 1 parte de agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea de consistencia adecuada para la aplicación, deje en reposo la mezcla de 2 a 3 minutos antes de utilizar.

Impaboquilla Piscinas

Asegúrese que las juntas tengan una profundidad adecuada, como mínimo 2/3 del espesor de las baldosas para garantizar que el Impaboquilla Piscinas tenga suficiente área de contacto.

Aplique utilizando una espátula de goma y llene completamente ejerciendo presión en las juntas, permita que el Impaboquilla Piscinas se introduzca completamente en la junta para un mayor sellado y retire el exceso de material pasando la espátula de goma en dirección diagonal.

Una vez seca la aplicación limpie los excesos con una esponja húmeda, aproximadamente 20 minutos después de la aplicación y mejorando el acabado de la junta, estas deben quedar uniformes y libres de porosidad.

Permita el secado del Impaboquilla Piscinas, preferiblemente 7 días de curado antes de someterlo a presión de agua y 48 horas para permitir el tránsito peatonal.

IMPORTANTE: Producto NO tóxico.

Recomendaciones

1. El almacenamiento debe hacerse bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes sobre estibas, protegido de temperaturas extremas. No coloque a exposición al sol.

2. Una vez inicie el tiempo de fraguado NO se debe rebatir el producto adicionando más agua a la mezcla.

3. El producto NO debe ser mezclado con ningún otro material, ya que se altera la formulación y el desempeño de ésta.

4. La calidad en el acabado final depende de la técnica adecuada del aplicador, de la correcta preparación del producto y del seguimiento de estas instrucciones.

5. Permita un secado completo antes de transitar para evitar descuadres de sus baldosas.

6. El agua de la mezcla deberá ser limpia, libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.

7. Permitir dejar secar el adhesivo completamente (se sugiere 72 horas) antes de realizar la aplicación del Impaboquilla Piscinas.

8. Al realizar la instalación de baldosas, se recomienda que las juntas sean de un ancho mínimo de 3 mm para evitar vacíos, espacios sin llenar y desprendimientos de material.

9. Se sugiere trabajar a temperaturas adecuadas (generalmente entre 10°C y 25°C) para evitar que el Impaboquilla Piscinas se endurezca demasiado rápido y no fragüe correctamente.

Las recomendaciones anteriores se fundamentan por la experiencia del fabricante y el diseño de la formulación, este queda exento de toda responsabilidad en las variaciones de las condiciones y formas de uso realizadas por el consumidor. El comportamiento del producto y el resultado final, dependerán del manejo dado por el usuario y el seguimiento estricto a las especificaciones del material y su aplicación.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico:

asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.